

ULTRALIT MATT

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА ОТ ВОДЫ, МАСЛА, ГРЯЗИ

ОПИСАНИЕ

ULTRALIT MATT - прозрачная УФ-стойкая матовая пропитка для защиты декоративного/архитектурного бетона полов и стен (полированный бетон, терацо, топпинг, литые бетонные элементы, тротуарные элементы), которые требуют повышенную защиту от загрязнения, потери цвета, циклов замораживания-оттаивания. ULTRALIT MATT может применяться как внутри, так и снаружи помещений и может наноситься на все абсорбирующие бетонные поверхности. Продукт может наноситься на влажные и сухие поверхности и является «дышащим».

ВЫГОДЫ

- На основе воды;
- Может наноситься как снаружи, так и внутри помещений (УФ-стойкая);
- Защищает от воды, масла, грязи;
- Защищает бетон от высолов;
- Стойкий к погодным условиям (дождь, снег, солнце);
- Защищает от циклов замораживания-оттаивания;
- Изменения толщины покрытия незаметны;
- Долговечное покрытие, стойкое к абразии.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

- Торговых центров
- Супермаркетов
- Паркингов
- Ангаров для самолетов
- Складов
- Логистических центров
- Производственных помещений
- Школ и Университетов
- Медицинских учреждений
- Офисных помещений
- и т.д...

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид	бледная жидкость
Плотность	1.0
pH	5.0
°C замерзания	0°C
Срок хранения	1 год в оригинальной закрытой упаковке

УПАКОВКА

ULTRALIT MATT упаковывается в 30 литровые канистры (36 канистр на паллете).



ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- В зависимости от качества поверхности: 5-30 м²/л (30-200 мл/м²).

ПРИМЕНЕНИЕ

Меры предосторожности / Ограничения:

- Защищайте от мороза.
- Всегда очищайте поверхность от грязи, налета, мембранообразователей, покрытий, которые могут не дать Ultralit Matt проникнуть в структуру основы.
- Наносите продукт только тогда, когда температура воздуха будет выше +2°C минимум в течение 4 часов после нанесения.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА ОТ ВОДЫ, МАСЛА, ГРЯЗИ

- ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT MATT, ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.
- Защищайте металлические, стеклянные, деревянные, кирпичные поверхности от попадания на них Ultralit Matt. При попадании продукта на эти поверхности, помойте поверхность водой.
- Во всех случаях изучите Лист Безопасности материала перед применением.
- Поверхность готова к эксплуатации, как только высохла, при этом максимальная стойкость к проникновению воды и различных сред будет достигнута к 7 дню после нанесения.
- Очистите щетки, инструмент, оборудование, распылитель чистой водой непосредственно после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте кислотных чистящих средств (с pH ниже 7) для очистки обработанных полов. Несмотря на то, что Ultralit Matt улучшит стойкость пола к проникновению различных сред и образованию пятен, некоторые кислотные продукты могут оставлять пятна на поверхности. Убирайте любые разливы как можно быстрее. Ежедневная уборка пыли с использованием мопа позволит поддерживать полы в отличном состоянии долгое время. Регулярная очистка пола поломоечной машиной будет улучшать глянец поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. При попадании в желудочный тракт, выпейте большое количество воды. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искусственно. Обратитесь к доктору. Держите канистру всегда закрытой, когда не используете продукт. Используйте очки и перчатки при нанесении. При попадании в глаза, промойте глаза немедленно чистой водой и обратитесь к доктору, если раздражение не проходит. Дополнительные меры предосторожности, информация по безопасности и первой помощи содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ULTRALIT MATT доступен по всему миру. По вопросам технической поддержки, для получения информации по продуктам и контактов Дилеров – посетите наш сайт в интернете www.ultralit.eu или пишите на info@ultralit.eu

Технология нанесения:

- ULTRALIT MATT рекомендуется наносить на бетон, выстоявшийся 28 дней и старше. Может наноситься на влажные поверхности (без стоячей воды) и на сухие поверхности.
- Может использоваться внутри и снаружи помещений.
- Очистите поверхность от грязи, остатков, мембранообразователей. Рекомендуется использовать шлифовальную технику и алмазный инструмент для удаления слабого верхнего слоя бетона, а также при необходимости - для вскрытия щебневого наполнителя. Рекомендуемый уровень шлифовки / полировки перед нанесением ULTRALIT MATT: 200-400 grit пластик или выше (до 1500 grit пластик). Если необходимо - ULTRALIT MATT может наноситься на бетонную поверхность без механической обработки.
- Используя распылитель низкого давления, нанесите первый слой ULTRALIT MATT с расходом, чтобы покрыть всю поверхность без образования пузырьков. Равномерно растяните продукт по поверхности, используя швабру и моп из микрофибры, предварительно смочив моп продуктом. Средний расход 5-30 м²/л в зависимости от качества поверхности.
- Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов.
- При нанесении на вертикальные поверхности всегда начинайте нанесение снизу зигзагообразными движениями.
- ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT MATT, ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.