

# ULTRALIT GLOSS LOCK

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА ОТ ВОДЫ, МАСЛА, ГРЯЗИ

### ОПИСАНИЕ

Ultralit Gloss Lock – глянцевая, УФ-стойкая пропитка для защиты декоративного/архитектурного бетона полов и стен (полированный бетон, терраса, топпинг, литые бетонные элементы, тротуарные элементы), которые требуют повышенную защиту от загрязнения, потери цвета, циклов замораживания-оттаивания. Ultralit Gloss Lock может применяться как внутри, так и снаружи помещений и может наноситься на все абсорбирующие бетонные поверхности. Продукт может наноситься на влажные и сухие поверхности и является «дышащим».

### ВЫГОДЫ

- На основе воды;
- Может наноситься как снаружи, так и внутри помещений (УФ-стойкая);
- Защищает от воды, масла, грязи;
- Защищает бетон от высолов;
- Стойкий к погодным условиям (дождь, снег, солнце);
- Защищает от циклов замораживания-оттаивания;
- Может наноситься на свежий бетон;
- Долговечное покрытие, стойкое к абразии.

### МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

- Торговых центров
- Супермаркетов
- Паркингов
- Ангаров для самолетов
- Складов
- Логистических центров
- Производственных помещений
- Школ и Университетов
- Медицинских учреждений
- Офисных помещений

и т.д...

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид	Жидкость с белым оттенком
Плотность	1.03
pH	8.0
Сухой остаток	33.3%
Температура замерзания	0°С
Срок хранения	1 год в оригинальной закрытой упаковке

### УПАКОВКА



Ultralit Gloss Lock упаковывается в 30 литровые канистры (36 канистр на паллете).

### ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- В зависимости от качества поверхности: 10-30 м<sup>2</sup>/л (30-120 мл/м<sup>2</sup>).

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Меры предосторожности / Ограничения:

- Защищайте от мороза.
- Всегда очищайте поверхность от грязи, налета, мембранообразователей, покрытий, которые могут не дать Ultralit Gloss Lock проникнуть в структуру основы.
- Наносите продукт только тогда, когда температура воздуха будет выше +2°C минимум в течение 4 часов после нанесения.
- ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT GLOSS LOCK, ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.
- Защищайте металлические, стеклянные, деревянные, кирпичные поверхности от попадания на них Ultralit Gloss Lock. При попадании продукта на эти поверхности, помойте поверхность водой.
- Во всех случаях изучите Лист Безопасности материала перед применением

### Технология нанесения:

- Ultralit Gloss Lock может укладываться на свежееуложенный бетон и на бетон любого возраста. Может наноситься на влажные поверхности (без стоячей воды) и на сухие поверхности.
- Может использоваться внутри и снаружи помещений.
- Очистите поверхность от грязи, остатков, мембранообразователей. Рекомендуется использовать шлифовальную технику и алмазный инструмент для удаления слабого верхнего слоя бетона, а также при необходимости - для вскрытия щебневого наполнителя. Рекомендуемый уровень шлифовки / полировки перед нанесением Ultralit Gloss Lock: 200-400 grit пластик или выше (до 1500 grit пластик). Если необходимо - Ultralit Gloss Lock может наноситься на бетонную поверхность без механической обработки.
- Используя распылитель низкого давления, нанесите первый слой Ultralit Gloss Lock с расходом, чтобы покрыть всю поверхность без образования пузырьков. Равномерно растяните продукт по поверхности, используя швабру и моп из микрофибры, предварительно смочив моп продуктом. Средний расход 10-30 м<sup>2</sup>/л в зависимости от качества поверхности.
- Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов.
- Как только поверхность высохла, рекомендуется

полировка поверхности высокоскоростной полировальной машиной с войлочным падом без алмазов. При необходимости нанесите второй слой аналогично.

- При нанесении на вертикальные поверхности всегда начинайте нанесение снизу зигзагообразными движениями.
- ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT GLOSS LOCK, ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.
- Поверхность готова к эксплуатации, как только высохла, при этом максимальная стойкость к проникновению воды и различных сред будет достигнута к 7 дню после нанесения.
- Очистите щетки, инструмент, оборудование, распылитель чистой водой непосредственно после использования.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте кислотных чистящих средств (с pH ниже 7) для очистки обработанных полов. Несмотря на то, что Ultralit Gloss Lock улучшит стойкость пола к проникновению различных сред и образованию пятен, некоторые кислотные продукты могут оставлять пятна на поверхности. Убирайте любые разливы как можно быстрее. Ежедневная уборка пыли с использованием мопа позволит поддерживать полы в отличном состоянии долгое время. Регулярная очистка пола поломоечной машиной будет улучшать глянец поверхности.

## БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. При попадании в желудочный тракт, выпейте большое количество воды. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искусственно. Обратитесь к доктору. Держите канистру всегда закрытой, когда не используете продукт. Используйте очки и перчатки при нанесении. При попадании в глаза, промойте глаза немедленно чистой водой и обратитесь к доктору, если раздражение не проходит. Дополнительные меры предосторожности, информация по безопасности и первой помощи содержатся в Листе Безопасности материала.

## КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit Gloss Lock доступен по всему миру. По вопросам технической поддержки, для получения информации по продуктам и контактов Дилеров – посетите наш сайт в интернете [www.ultralit.eu](http://www.ultralit.eu) или пишите на [info@ultralit.eu](mailto:info@ultralit.eu)